



# SUPERBLANC®



## CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATION NORMATIVE :**  
CEM III/A-LL 42,5 N CE PM-CP2 NF

- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES)**

	SUPERBLANC®	LE CLASSIC®
à 1 jour	18 MPa	
à 2 jours	28 MPa	16 MPa
à 28 jours	54 MPa	40 MPa

- **DÉBUT DE PRISE :** 2h10
- **COULEUR LUMINANCE L\* :** 92



## Ciment pour ouvrages esthétiques

### ATOUTS PRODUIT



#### UN NOUVEL EMBALLAGE QUI PRESERVE LES QUALITÉS DU CIMENT BLANC

- Emballage plus résistant dans la durée : conservation plus longue de plus de 30 %
- Moins de perte durant le stockage

#### ADAPTÉ À TOUS LES TYPES D'OUVRAGES ESTHÉTIQUES

- Le seul ciment blanc PM du marché pour les applications en bord de mer

#### UNE BLANCHEUR PARFAITE

- Superblanc® garantit une blancheur constante et lumineuse
- Sa transparence fait ressortir la couleur naturelle des sables et des gravillons
- Superblanc® se marie parfaitement avec des colorants pour réaliser des bétons et mortiers teintés

#### UN CALCAIRE D'EXCEPTION

- Lafarge produit ses ciments SuperBlanc® en France dans son usine située au Teil en Ardèche

### ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)  
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

## APPLICATIONS

### OUVRAGES ESTHÉTIQUES EN BÉTON :

- bétons bruts de décoffrage
- éléments architecturaux tels qu'appuis de fenêtre, seuils de porte, piliers d'entrée, couronnements de murs, corniches, bandeaux, escaliers, etc.
- décoration extérieure : allées en béton (désactivé, bouchardé, etc.), murets, bancs...
- piscines, plages de piscine

### OUVRAGES ESTHÉTIQUES EN MORTIER :

- maçonnerie apparente
- jointoiement de carrelage
- chape décorative



Murs de soutènement

Plages

Allées

## DOSAGES

Dosages pour  
1 sac de 25 kg



	Dosage équivalent Kg de ciment/m <sup>3</sup> de béton	Sable de type 0/4 mm	Gravillons de type 4/20 mm	Eau	Volume
		Mélange à béton de type 0/20 mm			
DALLAGE	400 Kg/m <sup>3</sup>	🪣 x 3	🪣 x 5	🚰 11 litres environ	60 litres environ
		🪣 x 6,5			
OUVRAGE EN BÉTON ARMÉ	350 Kg/m <sup>3</sup>	🪣 x 3,5	🪣 x 5,5	🚰 11 litres environ	70 litres environ
		🪣 x 7			
MORTIER	350 Kg/m <sup>3</sup>	🪣 x 7	-	🚰 11 litres environ	70 litres environ

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

## SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en oeuvre pour les chantiers techniques
- **SÉCURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

### ALLÔ LAFARGE :

**0 820 385 385**

Service 0,12 €/min  
+ prix appel

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

**SITE INTERNET** : [www.lafarge.fr](http://www.lafarge.fr)  
(informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).